

- Výrobok** Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA podľa EN 13888 v 24 farebných odtieňoch.
- Zloženie** Cement, piesky, prísady.
- Vlastnosti** Škárovacia hmota s vodoodpudivým - perlovým efektom, mrazuvzdorná, flexibilná, s protiplesňovou úpravou, vysoko pevná a flexibilná, vhodná aj do potravinárskych prevádzok. Vyznačuje sa veľmi dobrým spracovaním (rovnomé nanášanie a ľahké plnenie škár). Vďaka malej nasiakavosti a dobrej odolnosti proti oteru je škárovacia hmota Baumacol PremiumFuge odolná proti tvorbe flakov.
- Použitie** Na vnútorné a vonkajšie použitie. Na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, platní, mozaikového obkladu, obkladu z jemnej kameniny; pre šírku škár 1-8 mm. Je vhodná aj pri podlahovom vykurovaní a do miestností s vyššou vlhkosťou. Na steny, podlahy, terasy a balkóny.

Technické údaje

Farebná škála:	
- 2 kg vedierko	24 odtieňov
- 5 kg vedierko	18 odtieňov
- 20 kg vrece	2 odtiene
Spotreba vody:	cca 0,3 l/kg (30%)
Spotreba materiálu*:	0,5-0,9 kg/m ²
Doba spracovania:	cca 2 hod. ¹⁾
Pochôdznosť:	po cca 24 hod. ¹⁾
Šírka škár:	1-8 mm



Balenie	2 kg	5 kg	20 kg
Výdatnosť*:	2,2-4 m ² /vedro	5,5-10 m ² /vedro	22-40 m ² /vrece

*Spotreba a výdatnosť škárovacej hmoty je orientačná a závisí od typu obkladu, spôsobu kladenia a spracovania.

- Balenie** 2 kg vedro, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg
5 kg vedro, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg
20 kg vrece, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg

- Skladovanie** V suchu, v chlade, bez mrazu, v dôkladne uzavretom obale

2 kg a 5 kg vedro = 36 mesiacov
20 kg vrece = 24 mesiacov

- Zabezpečenie kvality** Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

- Karta bezpečnostných údajov** Všetky detailné informácie podľa zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon), podľa vykonávacích predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o prípravkoch, Nariadenia Komisie (ES) č. 790/2009 a č. 453/2010 a Nariadenia vlády SR č. 471/2011 nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Baumit Baumacol PremiumFuge

1. Podklad

Lôžko z lepiacej malty pod obkladovými prvkami musí byť dostatočne vyzreté. Škáry musia byť suché, bez prachu a uvoľňujúcich sa častí.

Škárovacia hmota nie je kyselinovzdorná a nie je vhodná na uzavretie dilatčných škár.

2. Miešanie

Škárovaciu zmes zamiešať s vodou v čistej nádobe vhodným miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu bezhrudkovú hmotu. Po cca 5 min. odležaní ešte raz krátko premiešať.

3. Nanášanie

Aby sa predišlo fľakom v škárovacej hmote, musí byť podkladová lepiaca malta dostatočne vyzretá. Prebytočná malta musí byť zo škár odstránená.

Škárovaciu hmotu diagonálne vtláčať do škár pomocou škárovacieho hladidla alebo gumenej stierky. Keramický obklad je možné umyť po cca 5 až 15 min. čistou vodou a mäkkou špongiou. Po vysušení škár ešte raz zotrieť čistou vodou z povrchu obkladu vytvorený cementový film.

Obklad je potrebné chrániť 24 hodín¹⁾ pred mechanickým zaťažením.

Farebnosť podľa platnej vzorkovnice farieb Baumit Baumacol. Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať len v rámci jednej výrobnéj šarže. Odporúčame preto objednávať naraz celé množstvo materiálu vrátane potrebnej rezervy, aby sa predišlo prípadným rozdielom vo farebnosti.

4. Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Pri spracovaní chrániť škárovanú plochu pred priamym slnečným žiarením, dažďom, silným vetrom a prievanom. Nepremiešavať žiadne iné materiály.

V 20 kg balení sú dodávané odtiene white a cement grey.

Dodržiavať platné normy, smernice, všeobecné spracovateľské zásady, ustanovenia v technických listoch pre jednotlivé produkty!

Vysvetlivky

¹⁾Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20° C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

VZORKOVNICA FARIEB BAUMACOL PREMIUM FUGE A BAUMACOL SILIKON

white	grey	manhattan	cement grey	silkk grey	anthracite
jasmine	light blue	bermuda	light green	vanilla	camel
bahama	miel	light brown	brown	dark brown	rubin
orange *	red *	deep blue *	yellow *	green *	black *

* Baumacol PremiumFuge je vo vyznačených farebných odtieňoch k dispozícii len v 2 kg balení.

Upozornenie: Vzorkovnica odtieňov Baumacol PremiumFuge a Baumacol Silikon je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníčkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezabavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.