

T-REX PROFI BOND

Mimoriadne účinné profesionálne montážne lepidlo s okamžitou priľnavosťou (viac ako 125kg/m²). Vlákna zosilnené nákonštrukcia lepidla zaisťuje vysokú pevnosť spoja a okamžitú počiatočnú priľnavosť. Vhodné na vzájomné lepenie väčšiny stavebných materiálov. Prepoužitie v interiéri a exteriéri.

Technické údaje:

Báza	syntetický kaučuk
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie a kryštalizácia
Merná hmotnosť:	cca 1,35 g/ml
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí)	-20°C až +70°C
Otvorený čas (20°C/65% r. v.) *	5 minút
Počiatočná priľnavosť	min. 125 kg/m ²
Finálna pevnosť spoja	drevo - drevo cca. 13 kg/cm ²
Finálna pevnosť spoja	drevo - hliník cca. 13 kg/cm ²
Finálna pevnosť spoja	drevo - PVC cca. 12 kg/cm ²

*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu apod.



Charakteristika:

- zosilnené vláknami
- vynikajúca počiatočná priľnavosť (min. 125 kg/m², nanosené celoplošne)
- vhodné na rýchle a priame lepenie
- veľmi rýchly nárast pevnosti spoja
- priama aplikácia na jeden povrch
- nahrádzaklince a skrutky
- vhodné na lepenie na nerovné povrchy
- vynikajúca priľnavosť na širokú škálu stavebných materiálov
- pre interiér aj exteriér

Príklady použitia:

- lepenie obvodových líšt a dekoratívnych prvkov
- lepenie sadrokartónových dosiek vo zvislej a vodorovnej polohe
- lepenie kobercových, prechodových, inštalčných líšt apod.
- vhodné pre priame lepenie mnohých materiálov ako plast, tehla, kameň, keramika, kov, betón, omietka, MDF, OSB, drevo, drevotrieska apod.

Prevedenie:

Farba: béžová

Balenie: kartuša 300 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky obvyklé povrchy okrem PP, PE, Teflónu a Asfaltu

Stav povrchu: čistý, súdržný, bez mastnoty a prachu

Príprava podkladu: Veľmi porézne povrchy ako omietky alebo vlákno cementové dosky odporúčame vopred penetrovať.

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test priľnavosti.

Pracovný postup:

Lepidlo naneste aplikačnou pištoľou na jeden povrch v pruhoch alebo bodoch. Pri lepení väčších plôch lepidlo vždy naneste aj po obvode dosky. Ihneď silno pritlačte, prípadne poklepte gumovou paličkou. Pri lepení ťažkých predmetov na zvislé plochy môže byť potrebné ich zafixovanie do doby vytvrdnutia lepidla (24 až 48 hodín). Pri lepení nesavých alebo ťažkých predmetov môžete pre zvýšenie počiatočnej priľnavosti lepidla použiť transferovú metódu: Lepidlo naneste na jednu z častí, silno pritlačte a ihneď časti opäť oddelte. Počkajte 5 minút a lepené časti spojte a poklepte gumovou paličkou.

Čistenie: nevytvrdnuté možno čistiť acetónom alebo lakovým benzínom (White Spirit), po vytvrdnutí mechanicky.

Opravy: T-REX PROFI BOND

Bezpečnosť: Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Poznámky:

- pevnosť lepeného spoja je závislá na veľkosti sily, ktorou sú lepené materiály fixované a nie na dobe jeho pôsobenia
- doba fixácie do vyschnutia lepidla sa môže líšiť podľa miestnych podmienok
- pri lepení na strop, je nutné kombinovať s mechanickým kotvením
- nepoužívajte ako lepidlo na zrkadlá
- nepoužívajte v miestach, kde by lepidlo bolo vystavené trvalému pôsobeniu vody

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.