

Lepiť

# Murefix MF 4

(Murefix MF 4)

- ✓ rýchlotuhnúca
- ✓ tuhne bez pnutia
- ✓ výdatne zušľachtená
- ✓ použitie aj bez penetr. náteru



## Popis výrobku

Prášková, syntetickými živcami výdatne zušľachtená, odolná, rýchlotuhnúca oprávková stierková hmota, hydraulicky vytvrdzujúca bez pnutia. Použiteľná aj na podklady bez penetračného náteru. Vhodná aj na zhotovenie rovných plôch.

Zaradenie podľa normy EN 13813 do triedy C50/F15, reakcia na oheň A1, materiál uvoľňujúci veľmi malé množstvo emisií.

## Použitie

Len v interiéri, na podlahy a steny. Na zlepšenie vzhľadu rôznych podkladov a na vyplnenie otvorov a nerovností v cementových a AFE-poteroch, na betónových plochách, na vytmelenie drevotriekových dosiek. Na tmelenie škvŕn na starých a nových stierkových vrstvách. Na stierkovanie plôch sa používa v hrúbke 0-4 mm.

Vhodná aj pre podlahové vykurovanie a do miestností vybavených kolieskovým nábytkom.

## Balenie a skladovanie

### Balenie:

6kg plastové vedro (dva plastové sáčky po 3 kg)

### Skladovanie:

V suchu a chlade v neporušenom originálnom balení po dobu cca 12 mesiacov. Chráňte pred mrazom!

## Technické údaje

*Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.*

Spotreba: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/ mm hrúbky

Spotreba vody: cca 0,85 l / 3 kg

0,28 l / 1 kg

Max. hrúbka vrstvy: 4 mm

Doba spracovania: 5 minút

Pochôdnosť: po cca 20 - 30 min

Prípravenosť na pokládku: po cca 30 – 45 min

Optimálna teplota pri

spracovaní: 16 – 22°C

Lepiť

## Spracovanie

### Odporúčané náradie:

Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba, murárska lyžica, murárske hladidlo, špachtľa

### Podklad:

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt a bez uvoľnených častí. Musí vyhovovať platným normám a predpisom.

Nevhodné použitie:

Plasty

### Príprava podkladu:

Nasiakavé podklady penetrujte s Murexin Hĺbkovým základom D7, alebo s Murexin Superzákladom D 4 zriedeným s vodou v pomere 1:1.

Nenasiakavé podklady natrite s neriedeným Murexin Superzákladom D4.

### Miešanie:

V čistej miešacej nádobe miešaním pomocou nízkootáčkového miešadla pripravte homogénnu zmes bez hrudiek (doba miešania asi 4 minúty).

Miešací pomer: 0,85l vody / 3 kg Murefix MF 4 (=0,28 l/kg).

### Spracovanie:

Čerstvo pripravenú hmotu, podľa možnosti v jednom pracovnom cykle naneste na podklad až do požadovanej hrúbky (max. 4 mm). Pri nanášaní viacerých vrstiev treba ďalšiu vrstvu naniesť hneď po dosiahnutí pochôdnosti predchádzajúcej vrstvy. Pripravte si vždy len toľko stierkovej hmoty, koľko dokážete spracovať v priebehu doby spracovateľnosti, t.j. cca 5 minút.

Na zhotovenie hrubšej vrstvy použite Nivelacnú hmotu Objekt Plus OS 50 alebo Extrém NE 30.

### Ošetrovanie po nanesení:

Čerstvo nanesenú hmotu treba chrániť pred príliš rýchlym vyschnutím vhodnými opatreniami a prostriedkami.

## Pre perfektný systém

### Ochrana pri práci

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvov na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v **Bezpečnostnom liste**.

### Dôležité

Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajújte pri teplotách pod + 5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádžame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prírodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výťah svoju platnosť.

6067 Murefix MF 4, 20.11.2010 SVI, str. 2