MUREXIN
www.murexin.com

Aqua základovka pre exotické dreviny AV 50

(Aqua Exoten Sperrgrund AV 50)

- ✓ **maximálna bezpečnosť**
- ✓ **izolačný, oddeľujúci účinok**
- ✓ **rýchlo schnúca**
- ✓ **neobsahuje NMP a ani NEP**

Popis výrobku

Murexin Aqua špeciálna základovka pre exotické dreviny AV 50 je jedinečný základovací lak na vodnej báze určený najmä na exotické dreviny, dreviny neznámeho pôvodu a pod. Dokonale izoluje látky obsiahnuté v drevinách a zabraňuje ich prechodu, migrácii, do vyšších vrstiev a tým pádom nežiaducemu zafarbeniu, alebo až poškodeniu laku. Vďaka hĺbkovému, dôkladnému, základovaciemu efektu vytvára výborný podklad pred následným nanesením vodných Murexin lakov.

Použitie

V interiéri ako základovací lak na drevené povrchy pred nanesením lakov na vodnej báze. Je ideálna na problémové a exotické dreviny, drevené podklady, ktoré boli ošetrované voskami a olejmi, dreviny so zvýšenými obsahom látok, ktoré môžu ovplyvniť následné lakovanie.

Balenie a skladovanie

Balenie:
5L plast. kanister 96 kan / 480 kg na palete

Skladovanie:
V suchu na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení.
Chráňte pred mrazom!

Skladovateľnosť: 12 mesiacov.

Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Spotreba:	cca 8 – 10 m^2 / 1 L
	110 – 120 ml / m^2
Schnutie:	cca 1 – 2 hod.
Prelakovateľná po:	cca 1 – 2 hod.
Min. teplota potrebná na Spoľahlivé vytvrdnutie:	min. +15°C

Skúšané podľa

MUREXIN s.r.o., Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava
Tel.: 02-4927 7224, 02-4927 7244 Fax: 02-4927 7220
e-mail: murexin@murexin.sk, Internet: www.murexin.sk

Spracovanie

Odporúčané náradie:

Valec. Náradie po použití ihneď umyte v čistej vode.

Podklad:

Musí byť zbavený prachu, nečistôt, a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem.
Na všetky drevené, jemne prebrúsené drevené podlahy, priemyselnú mozaiku, plávajúce drevné parkety a pod.

Príprava podkladu:

Vytmelenú plochu jemne prebrúste (zrnitosť 100/120) a zbavte prachu**.**

Miešanie:

Nízkootáčkovým elektrickým miešadlom miešajte v čistej miešacej nádobe prášok s predpísaným množstvom vody pokiaľ nevznikne homogénna zmes bez hrudiek, doba miešania cca 4 minúty.

Spracovanie:

Nádobu pred použitím dôkladne premiešajte. Nanášajte rovnomerne na plochu pomocou valca. Snažte sa vyvarovať zbytočnému prekrývaniu náteru. Dbajte hlavne na rovnomerné nanesenie, vyhnite sa tvorbe mlák. V závislosti od následne nanesených lakov môžu byť tieto miesta veľmi výrazne vykreslené.
Po dostatočnom preschnutí, cca 1-2 hod, môžete nanášať ktorýkoľvek z Murexin vodných lakov.

Pre perfektný systém

Aqua tmel na drevo AV 10
Tmel na drevo LV 15

Nano lak NT 100
Aqua parketový lak Sport NTS 95
Aqua parketový lak Extrem NTS 85
Aqua parketový lak Špeciál PS 90
Aqua parketový lak PU 80
Aqua parketový lak Objekt PO 70

Ochrana pri práci

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri jeho likvidácii nájdete v **Bezpečnostnom liste.**

Dôležité

Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.

MUREXIN s.r.o., Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava
Tel.: 02-4927 7224, 02-4927 7244 Fax: 02-4927 7220
e-mail: murexin@murexin.sk, Internet: www.murexin.sk