

Baumit SuperPrimer

Penetračný náter na podklady so zvýšenou prídržnosťou



- Na nenasiakavé podklady
- Príprava podkladu pre omietky, potery, stierky
- Eliminuje tzv. bublinkovanie na betónovom podklade

Produkt Penetračný náter žltej farby pripravený na okamžité použitie s plnivom z kremičitého piesku, bez obsahu rozpúšťadiel. Vhodný pre málo nasiakavé a nenasiakavé steny, podlahy. Pre interiér a exteriér.

Zloženie Špeciálne akrylátové spojivo, voda, kremičitý piesok, prísady.

Vlastnosti Náter vyniká vysokou prídržnosťou a rýchlym vyschnutím, predovšetkým na hladkých, nenasiakavých podkladoch s následným nanesením ďalších materiálov ako sú napr. Baumit omietky, samonivelizačné stierky, potery alebo cementové lepiace malty (napr. produkty Baumacol).

Vďaka chemickej reaktivite špeciálneho spojiva náter zaručuje obzvlášť vysokú príľnavosť do 48 hod. po aplikácii a zabraňuje tzv. „bublinkovaniu“ vápennocementových omietok na betónovom podklade. Žlté sfarbenie náteru zjednodušuje jeho kontrolu. Po zaschnutí zanecháva drsný povrch.

Použitie Základný náter na málo nasiakavé a nenasiakavé podklady pred nanášaním ďalších materiálov ako sú napr.:

- vápennocementové omietky (napr. Baumit MPI 25, Baumit MPI 25 L, Baumit KlimaWhite) alebo sadrové omietky (napr. Baumit Ratioglat, Baumit Ratioglat L, Baumit Ratio 20).
- cementové, anhydritové potery alebo samonivelizačné stierky Baumit,
- cementové lepiace malty napr. Baumit SupraFix, produkty Baumit Baumacol a pod.

V interiéri je náter obzvlášť vhodný pri lepení nového obkladu na starý obklad a na hladký monolitický a prefabrikovaný betón.

| | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Technické údaje | Odtieň: | žltá farba |
| | Doba schnutia: | cca 30 min (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu) |
| | Objemová hmotnosť: | cca 1.5 l |
| | Emisie VOC: | < 60 µg/m ³ , kat. EC 1PLUS podľa certifikácie EMICODE |

| | 5 kg | 20 kg |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| Spotreba | cca 0.3 kg/m ² | cca 0.3 kg/m ² |
| Výdatnosť | cca 17 m ² /vedro | cca 67 m ² /vedro |

Balenie 5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg
20 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 480 kg

Skladovanie V suchu, chlade, chránené pred mrazom v dôkladne uzavretom obale 12 mesiacov.

Zabezpečenie kvality Vnútorňá kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

| | |
|--------------------------|---|
| Podklad | <p>Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť nosný, dostatočne pevný, suchý, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov, zvyškov odformovacích prípravkov. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.</p> <p>Čerstvé potery musia byť dostatočne vyzreté.</p> <p>Vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ staré obklady a dlažby ■ betón. <p>Čiastočne vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ kovové podklady (pozri časť spracovanie). |
| Príprava podkladu | <p>Povrchy s olupujúcim sa povlakom alebo s krehkými okrajmi, podklady so zvyškami lepidiel po parketách musia byť obrúsené alebo očistené kefou a povysávané.</p> |
| Spracovanie | <p>Nanášanie</p> <p>Bezprostredne pred nanášaním obsah vedra Baunit SuperPrimer dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.</p> <p>Baunit SuperPrimer nanášať neriedený celoplošne valčekom alebo štetcom a to rovnomerne bez prerušenia v tenkej vrstve. Baunit SuperPrimer je možné nanášať aj strojovo vhodným striekacím zariadením.</p> <p>Spracovanie</p> <p><i>Baunit potery a samonivelizačné stierky:</i></p> <p>Podklady so zvyškami lepidiel po parketách musia byť obrúsené alebo očistené kefou a povysávané.</p> <p><i>Baunit Omietky:</i></p> <p>Technologická prestávka pred nanášaním vápenných a vápenocementových omietok je max. 48. hod¹⁾. Omietku nanášať na zaschnutý náter, po cca 30 minútach (náter už nemá byť leplivý).</p> <p>Pri prekročení tejto technologickkej prestávky je potrebné pred omietaním naniesť nový kontaktný mostík pomocou lepiacej malty Baunit StarContact alebo Baunit Procontact zubovým hladidlom v hrúbke 3-5 mm (technologická prestávka 2-3 hod.¹⁾).</p> <p><i>Lepiace malty Baunit Baumacol:</i></p> <p>V prípade lepenia nového obkladu na starý obklad je potrebné pôvodný obklad zbaviť prachu a prípadnej mastnoty.</p> <p><i>Kovové podklady:</i></p> <p>Použitie penetračného náteru Baunit SuperPrimer na kovových plochách (napr. pozinkovaná oceľ, hliník) pred nalepením tepelnej izolácie je možné len na malých plochách (žalúziové kastlíky/ boxy) a pri splnení nasledujúcich podmienok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ podklad musí byť tvarovo stály, ■ bez sepračných látok ako napr. práškové farby, ochranné nátery/ fólie z výroby a pod., ■ povrch musí byť vhodne vyčistený a odmastený. <p>Veľkoplošná aplikácia tepelnej izolácie na kovové podklady je vylúčená!</p> |
| Upozornenia | <p>Informácie a všeobecné pokyny</p> <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť po +5 °C.</p> <p>Zvyšená vlhkosť a nižšia teplota podkladu a vzduchu výrazne ovplyvňujú dobu, kedy je možné nanášať ďalšiu vrstvu.</p> <p>Nepremiešavať žiadne iné materiály.</p> <p>Mokrú, vlhkú betónovú plochu (napr. z kondenzačnej vlhkosti) a betón s vlhkosťou väčšou ako 4% neomietajte!</p> <p>Pri realizácii penetračného náteru ako aj pri kladení poterovej vrstvy alebo stierky je potrebné miestnosť chrániť pred prievanom, dažďom, priamym slnkom a rýchlym vysychaním podkladu.</p> <p>Okná, dvere a iné okolité konštrukcie (sklo, keramika, klinker, prírodný kameň, lakované a kovové plochy) chrániť pred znečistením. Odstreky ihneď umyť veľkým množstvom vody. Zaschnutý materiál je možné očistiť pomocou acetónu alebo etylacetátu (dodržiavať bezpečnostné opatrenia). Nástroje ihneď po spracovaní umyť vodou.</p> <p>Vysvetlivky</p> <p>¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.</p> |



Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.