Baumit
Sanova prednástrek

Technický list

Baumit SanovaVorspritzer

Výrobok

Priemyselne vyrábaná suchá maltová zmes s cementom odolným voči pôsobeniu solí a síranov. Príprava podkladu pod všetky Baumit Sanova systémy na ručné a strojové spracovanie v interiéri a exteriéri.

Zloženie

Síranovzdorný cement, piesky, prísady

Vlastnosti

Vysokoparopriepustná cementová malta odolná voči pôsobeniu solí. Obmedzuje transport solí v murive. Vyhovuje požiadavkám smernice WTA na sanačné omietkové systémy.

Použitie

Baumit Sanova prednástrek sa používa na prípravu suchých, vlhkých ako aj soľami zaťažených podkladov v interiéri aj v exteriéri. Zabezpečuje dobrú prídržnosť a rovnomernú nasiakavosť pre ďalšie vrstvy sanačných omietok.

Technické údaje

Reakcia na oheň:	Trieda A1
Trieda podľa STN EN 998-1:	GP CS IV
Max. veľkosť zrna:	4 mm
Objemová hmotnosť v suchom stave:	cca 1700 kg/m^3
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:	> 15,0 MPa (trieda CS IV)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:	cca 0,8 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu μ:	< 25
Spotreba materiálu:	cca 10 kg/m^2 pri 100% krytí cca 5 kg/m^2 pri 50% krytí
Spotreba vody:	10-11 l / 40 kg vrece
Výdatnosť:	cca 4 m^2/vrece pri 100% krytí

Balenie

40 kg vrece; 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg

Skladovanie

V suchu na drevenom rošte 6 mesiacov.

Zabezpečenie kvality

Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Karta bezpečnostných údajov

Všetky detailné informácie podľa zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon), podľa vykonávacích predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o prípravkoch, Nariadenia Komisie (ES) č. 790/2009 a č. 453/2010 a Nariadenia vlády SR č. 471/2011 nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Baumit, spol. s r.o.
Zrínskeho 13
SK – 811 03 Bratislava

Infolinka: 02/59 30 33 33,
02/59 30 33 66
e-mail: office@baumit.sk
www.baumit.sk

Baumit Sanova prednástrek

1. Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, nezamrznutý, nosný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí a mikroorganizmov. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.

2. Príprava podkladu

V prípade zasolenia podkladu je potrebné realizovať špeciálne opatrenia (očistiť kefou výkvety solí, ošetrenie muriva a pod.). Ak prestupuje podkladom vlhkosť, je potrebné realizovať ďalšie opatrenia (napr. vodorovnú či zvislú izoláciu).
Poškodenú omietku odstrániť v ploche cca 1,0 m od oblasti poškodenia. Maltu z ložných škár odstrániť do hĺbky cca 2 cm a následne vyplniť vhodným materiálom (napr. Baumit Sanova S resp. Baumit Sanova trasová omietka WTA).

Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. min. 24 hod. pred začatím omietacích prác vyplniť vhodným materiálom (napr. Baumit Sanova S). Pred začatím omietacích prác odporúčame osadiť na všetky nárožia ako aj ostenia a nadpražia otvorov vhodné omietacie profily ako aj omietniky na plochách. Kovové prvky chrániť pred koróziou vhodným antikoróznym náterom.

3. Miešanie

Obsah vreca zmiešať v samospádovej alebo v kontinuálnej miešačke s cca 10-11 l čistej vody/40 kg vrece, doba miešania 4 min. Vždy zamiešať celý obsah vreca. Neprimiešavať iné materiály.

4. Nanášanie

Baumit Sanova prednástrek nahadzovať ručne na podklad murárskou lyžicou.
Baumit Sanova prednástrek je možné spracovať aj v bežných omietacích strojoch.

Pred nanášaním ďalších vrstiev musí byť dodržaná technologická prestávka pri 100% krytí cca 7 dní[1)], pri 50% krytí cca 3 dni[1)].

5. Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C.
Čerstvo omietnuté plochy udržiavať min. 2 dni vo vlhkom stave. Priame vyhrievanie omietky je neprípustné. V prípade použitia vykurovacích zariadení, najmä plynových ohrievačov, je potrebné zabezpečiť dostatočné krátke priečne vetranie miestnosti.
Nepridávať žiadne iné materiály!
Dodržiavať platné normy (STN EN 998-1, STN EN 13914-1), smernice, technologický predpis Baumit Omietky ako aj remeselné a spracovateľské zásady.

Funkčnosť a životnosť sanačného omietkového systému závisí predovšetkým od prísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Pred aplikáciou systémov Baumit Sanova preto odporúčame realizovať na objekte komplexné sanačné opatrenia, t.j. predovšetkým zabezpečiť presnú diagnózu stavu muriva, zistenie príčin porúch, návrh komplexnej sanácie objektu a pod.

Vysvetlivky

[1)] Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť ≤ 60%. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.