

T-REX GOLD POWER

Vysokopevnostné lepidlo so extrémnou počiatčnou príľnavosťou (>400kg/m²). Vytvára vysoko pevný, pružný a vodotesný spoj. Príľne aj na vlhké povrchy. Vlákna mizosilnená konštrukcia lepidla zaisťuje vysokú pevnosť a dlhodobú odolnosť lepeného spoja.

Technické dáta:

Báza	hybridný polymér
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	vlhkostný
Špecifická hmotnosť	cca 1,55g/ml
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí)	-40°C až +90°C
Otvorený čas (20°C/65% r. v.)*	5 minút
Počiatčná príľnavosť	min. 400 kg/m ²
Rýchlosť vytvrdzovania (20°C/65% r. v.)*	3 mm/24 hod
Tvrdosť	65±5 Shore A

*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu apod.



Charakteristika:

- extrémne vysoká počiatčná príľnavosť, pri celoplošnom nanesení >400kg/m²
- u väčšiny aplikácií nevyžaduje fixáciu lepených predmetov
- jednoduchá a efektívna aplikácia
- výborná príľnavosť na bežné porézne a neporézne materiály (okrem PP, PE, Teflónu, Asfaltu)
- príľne aj na vlhké povrchy
- pretierateľný väčšinou bežných náterov

Príklady použitia:

- akékoľvek bežné montážne lepenie domácnosti a na stavbe
- konštrukčné lepenie a tmelenie špár vibrujúcich a dynamicky namáhaných konštrukcií
- lepenie v automobilovom priemysle
- lepenie podlahových líšt
- pružné lepenie stavebných prvkov na väčšinu bežných podkladov
- lepenie zrkadiel priamo na reflexnú vrstvu
- lepenie dekoratívnych obkladových alebo izolačných panelov

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: kartuša 290ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obalena suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky obvyklé povrchy okrem PP, PE, Teflónu a Asfaltu

Stav povrchu: čistý, súdržný, bez mastnoty a prachu

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.

Pracovný postup:

Lepidlo naneste aplikačnou pištoľou na jednu plochu vo forme pruhov alebo bodov a ihneď silno pritlačte.

Čistenie: nevytvrdnuté možno čistiť acetónom alebo lakovým benzínom – White Spirit, po vytvrdnutí mechanicky.

Opravy: T-REX GOLD POWER

Bezpečnosť: Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Pretierateľnosť: Výrobok je pretierateľný rôznymi nátermi. Farby sa môžu svojim zložením líšiť podľa výrobcu. Z tohto dôvodu odporúčame vopred vyskúšať zlučiteľnosť výrobku s náterom. Čas schnutia alkydových farieb sa môže predĺžiť.

Odporúčanie: Výrobok je možné aplikovať na väčšinu obvyklých stavebných materiálov. Zloženie týchto materiálov (plasty, polykarbonáty, omietkoviny, kovy atď.) sa môže líšiť podľa výrobcu. Pred zahájením práce vždy odporúčame otestovať príľnavosť výrobku k povrchu.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.